

Kährs

QUALITY IN WOOD SINCE 1857

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

СПОРТИВНЫЕ ПОЛЫ КАHRС, 30 ММ

Головной офис:
AB Gustaf Kähr | P.O. Box 805 | SE-382 28 Nybro, Sweden
Телефон: +46 481 460 00 | Факс: +46 481 178 31
E mail: info@kahrs.se | www.kahrs.se

 Лидер Паркет

Официальный шоурум Kahrs в России:
г. Москва, Ленинградский проспект, 80, к.17
Телефон: +7 495 220 17 18
Сайт: www.leader-parquet.ru
E mail: info@leader-parquet.ru

Условия эксплуатации и специальные характеристики

Стандартная паркетная доска Kährs толщиной 15 мм со встроенными амортизирующими лагами применяется для укладки в спортивных сооружениях различного назначения – залов для гимнастики, аэробики, фехтования и бадминтона. Полы также идеальны для торговых помещений, где люди должны долгое время находиться на ногах.

- Стабильность благодаря климат-контролю в процессе производства.
- Замок Kährs Woodloc®.
- Быстрая и простая укладка благодаря точности расчетов в процессе производства.
- Паркетная доска высочайшего качества, рассчитанная на многолетнюю эксплуатацию.
- Финишная обработка лаком с УФ-закаливанием
- Лак Kährs с УФ-закаливанием обеспечивает полу износостойкость и простоту ухода
- Общий уровень пола после укладки повышается на 30 мм (15 мм+6 мм+9 мм)

Конструкция

- Запатентованная система спортивного пола Kährs Activity Floor
- Верхний слой из ценных пород дерева
- Средний слой из цельных сосновых пластин.
- Основание – фанера из древесины хвойных пород.
- Усиливающий 6 мм элемент из HDF.
- Амортизирующий элемент толщиной 9 мм из полистирола.
- Пол поставляется с производства полностью подготовленным к укладке, все элементы пола скреплены воедино на заводе.

Толщина верхнего слоя

- Около 3.5 мм.

Покрытие поверхности

- Финишная обработка (для сухих помещений, при нормальной эксплуатации) лаком с УФ-закаливанием на полиуретановой или акриловой основе, с шелковисто-матовым глянцем, приблизительно соответствующим 30° Гарднера, или матовым (около 10° Гарднера). Лак не содержит растворителей и формальдегидов. Он износостойкий и сохраняет натуральный вид древесины.
- Маркировка может быть нанесена непосредственно на финишное покрытие в соответствии с инструкциями, эпоксидным или полиуретановым клеем, например, Nordsjö Epolan V.
- Для фиксации маркировочных линий на пол можно дополнительно нанести один или два слоя лака. Это особенно важно, если уборка пола производится уборочными машинами.

Тесты

Спортивные полы Kährs Activity Floor прошли успешное тестирование DIN 18032-2 в Норвежском Исследовательском Институте Строительства.

Требования к черному полу

Черный пол должен иметь сухую, чистую, ровную и твердую поверхность. Требования HusAMA98, Table 43.DC/-1 and MDB.3. Также вы можете скачать Общие требования к черным полам и системам подогрева пола с нашего профессионального сайта www.kahrs.com

Укладка

Полы Kährs Linnea укладываются плавающим методом. Доски кладут на черный пол и соединяют друг с другом с помощью замка Kährs Woodloc®.

Отходы при укладке составляют около 2%. Если пол имеет ширину более 18 м, необходимо сделать температурный шов. Подробную Инструкцию по укладке вы можете скачать с профессионального сайта www.kahrs.com

Подогрев полов и коэффициент теплопроводности

Спортивные полы Kährs Activity Floor подходят для использования с системами подогрева пола, но следует помнить о необходимости температурного зазора.

Уход

Подробную информацию по уходу вы найдете в Руководстве по Эксплуатации и Ремонту на нашем профессиональном сайте www.kahrs.com.

Показатель влажности

Содержание влаги при доставке:
7 ± 2%.

Вес

- 10 кг/м²

Упаковка

- Защита климатического режима при помощи полиэфирной монтажной пленки (перерабатываемая).

Упаковка содержит

Ширина	Длина	Количество в упаковке	м ²
205 мм	2100 мм	4	1.72